

**Орган по сертификации фанерной продукции и древесных плит
Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит
"Фантест"**

Место нахождения (адрес юридического лица): 191119, Россия, город Санкт-Петербург, улица Днепропетровская, дом 8 литерА. Адрес места осуществления деятельности: 196643, Россия, г. Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга пос. Сапёрный, Петрозаводское шоссе, дом 61, строение 12, помещение 4-Н (3). Номер телефона +7 (921) 748-40-96, адрес электронной почты: npfantest@yandex.ru.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ДМ28

**Экспертное заключение
по результатам испытаний
№ 9/э-2025 от «29» мая 2025 г.**

Основание для проведения экспертизы: доп. соглашение № 4 к Договору № 129/Ф-2024.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА Уральский» (ООО «СВЕЗА Уральский»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рп Уральский, улица Московская, владение 1А. Номер телефона: +7 (34272) 954-41. ОГРН 1045901986734, ИНН 5942005010.

Цель: Определение соответствия продукции «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии Е1» требованиям ГОСТ 32289-2013 «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия» и «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Раздел 6 Главы II «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» (Единые СанЭиГТ).

Продукция: Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии Е1 по СТО 72199510-002-2018 "Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия"

Изготовитель продукции: Общество с ограниченной ответственностью «СВЕЗА Уральский» (ООО «СВЕЗА Уральский»). Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617005, Россия, Пермский край, Нытвенский район, рп Уральский, улица Московская, владение 1А. Номер телефона: +7 (34272) 954-41. ОГРН 1045901986734, ИНН 5942005010.

На экспертизу представлены:

Протоколы испытаний: № 140/Х-25, № 141/Ф-25 от 16.05.2025 Испытательный центр фанерной продукции и древесных плит Некоммерческого партнерства по сертификации фанерной продукции и древесных плит «Фантест» (№ РОСС RU.0001.21ДМ12).
Протокол испытаний № 1101068 от 30.04.2025 Испытательная лаборатория продукции, сырья и материалов ФБУ «Тест-С.-Петербург» (№ РОСС RU.0001.21ПН87).

Экспертиза:

В результате проведенной экспертизы установлено:

1. Выделение формальдегида камерным методом - 0,004 мг/м³ воздуха при норме до 0,124 мг/м³ воздуха включительно по ГОСТ 32289-2013 (протокол испытаний № 140/Х-25 от 16.05.2025).
2. Выделение формальдегида методом газового анализа - 0,70 мг/м² в час при норме до 3,5 мг/м² в час включительно по ГОСТ 32289-2013 (протокол испытаний № 140/Х-25 от 16.05.2025).
3. Выделение аммиака - менее 0,04 мг/м³ воздуха, при норме не более 0,04 мг/м³ воздуха по Единым СанЭиГТ (протокол испытаний № 140/Х-25 от 16.05.2025).
4. Спирт метиловый – менее 0,08 мг/м³, при норме не более 0,50 мг/м³ по Единым СанЭиГТ (протокол испытаний № 1101068 от 30.04.2025).

5. Удельная активность цезия - менее 10 Бк/кг, при норме не более 300 Бк/кг по Единым СанЭиГТ (протокол испытаний № 1101068 от 30.04.2025).
6. Уровень запаха – 2 балла, при норме не более 2 баллов по Единым СанЭиГТ (протокол испытаний № 1101068 от 30.04.2025).
7. Предел прочности при изгибе - 20,8 МПа, при норме не менее 11 МПа по ГОСТ 32289-2013 (протокол испытаний № 141/Ф-25 от 16.05.2025).
8. Предел прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты – 0,60 МПа, при норме не менее 0,35 МПа по ГОСТ 32289-2013 (протокол испытаний № 141/Ф-25 от 16.05.2025).

Заключение:

Представленные образцы продукции «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров, класс эмиссии E1», в объеме проведенных испытаний **соответствуют** требованиям ГОСТ 32289-2013 «Плиты древесно-стружечные, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. Технические условия» п. 4.2 табл. 2 в части предела прочности при изгибе, предела прочности при растяжении перпендикулярно к пласти плиты; п. 4.4 табл. 4; п. 5.2 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Раздел 6 Главы II «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Эксперт в области подтверждения
соответствия продукции деревообработки,
Руководитель Органа по сертификации НП «Фантест»




подпись

Е.Ю. Третьякова